

Tabelle 2

Zusammenstellung der Probenahmestellen vom Gestell und der Achse des Behaim Globus und der mikrochemischen Analyseergebnisse

Nummer	Probe	Probenahmestelle	Ergebnis
35	A	Ansatz Meridianring und Arm	Kohlenstoffschwarz Öl
36	B	Außenring 11 cm über Horizontringauflage	Kupfergrün Kohlenstoffschwarz Öl
37	C	Außenring 12 cm über Horizontringauflage	Kupfergrün Öl
38	D	Innerer Meridianring 4 cm vor 4. Klammer	Goldocker Kohlenstoffschwarz Öl
39	E	Fuß 2, 10 cm unter Verzierung	1.Mennige 2.Mennige 3.Kohlenstoffschwarz Öl
40	F	Fuß 2, auf Verzierung	1.Mennige 2.Mennige Öl
41	G	Schicht unter F	Kupfergrün Öl
42	1	Achse, Grün	Korrosionsprodukte:
43	2	Achse, Grün	Kupfer, Eisen, Sulfat, Chlorid (Abb. 5)